

Technický list produktu



H3470 TackyGrip

Koeficient trenia

- Uhol: 69°
- Statický koeficient trenia (suchý) – SCoF: 2,6
- Záver laboratória: Potenciálne dobrý úchyt

Technické parametre

Parameter	Hodnota / Opis
Horná fólia	Elastomérenny polymér
Základná fólia	PET (polyetylén tereftalát)
Hrúbka hornej fólie	0,7 mm
Celková hrúbka	0,75 mm
Ftaláty	0 %
Adhézia	25 N / 25 mm
Kohézia	Veľmi vysoká
Šírky	Od 6 mm do 1220 mm
Dĺžky	18,3 mm (iné dĺžky na požiadanie)
Lepidlo	Priehľadný modifikovaný akrylát
Teplotný rozsah	Od -30 °C do +70 °C

