

Technický list produktu



H6632 Reflexná páska schválená podľa normy ECE 104

Všeobecné údaje

Parameter	Hodnota / Opis
Tesnenie odolnosti	Plné pozdĺžne trvalé tepelné tesnenie
Schválené farby	Červená, biela alebo žltá
Fólia	PC (polykarbonát)
Typ lepidla	Modifikovaný rozpúšťadlový akrylát
Hrúbka reflexnej bázy	0,22 mm
Hrúbka lepidla	0,06 mm
Hrúbka nosnej fólie	0,07 mm
Hrúbka hornej fólie	0,1 mm
Celková hrúbka po aplikácii	0,45 mm
Teplotný rozsah	Od -30 °C do +80 °C

Test teploty vykonal nezávislý testovacie laboratórium Adhesive Technical Services Ltd, Anglicko

Hodnoty odrazivosti

Farba	Biela	Žltá	Červená
Priemerný koeficient retroreflexie	360	270	65
(jednotka: cd/(lx·m ²))			

Výsledky testu LRV (Light Reflectance Value)

SKU (Farba)	RAL	Pantone	Priemerný LRV	Rozsah
H6632R (Červená)	3002	711 U	19,9	7,7
H6632Y (Žltá)	2007	123 U	39,4	15,4
H6632W (Biela)	7047	7541 U	57,7	16,4

Všetky uvedené údaje sú len orientačné.

