

Technický dátový list.



H9920 UHB Silná lepiaca páska (2 mm)

Kontakt: tese@tese.sk | Web: www.tese.sk | Dátum: 27. 04. 2024

Technické parametre

Parameter	Výsledok	Metóda skúšky
Lepidlo	Akrylát	—
Nosník (podložka)	Akrylátová pena	—
Farba	Šedá	—
Celková hrúbka	2,00 ± 50 µm	ASTM-1000
Ochranná fólia	Červená PE (polyetylén)	—
Max. rozmery výrobného rolky	800 mm x 33 m	—
Pevnosť v ťahu	5 500 gf/cm ²	ASTM D-897
Adhézia pri odlupovaní	4 500 gf/25mm	ASTM D-3330
Konečná pevnosť	> 24 hodín	ASTM D-3654
Dynamická šmyková pevnosť		
<i>Pred 20 minútami</i>	≥ 3 500 gf/cm ²	
<i>Po 24 hodinách</i>	≥ 5 500 gf/cm ²	ASTM D1002
Maximálna teplota	≥ 100 °C	—

Test LRV (Hodnota svetelnej odrazivosti)

SKU	(Farba)	RAL	Pantone	Priemerná LRV	Rozsah
H9920X	(Červená)	3020	199 U	18,8	1,1

Všetky vyššie uvedené údaje sú len orientačné. © TeSe s.r.o. 2014-2026